



PLACA DE YESO KNAUF ST

SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DE USO INTERIOR

La placa de yeso Knauf ST consta de un núcleo de yeso incombustible, recubierto con cartón reforzado, 100% reciclado con acabado de color crema claro en la cara principal y color café claro en la cara posterior. El cartón del frente viene doblado alrededor de los bordes longitudinales para reforzar y proteger el núcleo y los extremos transversales tienen corte cuadrado a escuadra.

Los bordes longitudinales son biselados, con el propósito de facilitar el tratamiento de juntas, y así brindar un acabado uniforme entre placas. La placa de yeso Knauf ST se ofrece en una variedad de espesores estándares para aplicación en el sistema constructivo en seco.



DATOS TÉCNICOS

MATERIAL

Placa de yeso formulado y procesado entre dos cartoncillos.

TAMAÑO

4' x 8' (1,22 x 2,44 m)

ESPESOR

3/8" (9,5mm)
1/2" (12,7 mm)

PESO

18 ± 0,2 kg (3/8")
20,5 ± 0,5 kg (1/2")

RADIOS DE CURVATURA MÍNIMO

Placa 8.5 mm

Seco: $r \geq 2000$ mm

Húmedo: $r \geq 500$ mm

Placa 12.5 mm

Seco: $r \geq 2750$ mm

Húmedo: $r \geq 1000$ mm

(No se recomienda el curvado de placas de mayor espesor.)

TIPO DE BORDES



Longitudinal revestido con cartón BA

DUREZA DE BORDES

16 a 20 lbf (libra x fuerza) (3/8")
20 a 26 lbf (libra x fuerza) (1/2")

DUREZA DE NÚCLEO

18 a 25 lbf (libra x fuerza)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN LONGITUDINAL

30 lbf (libra x fuerza)
40 lbf (libra x fuerza)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TRANSVERSAL

80 lbf (libra x fuerza)
110 lbf (libra x fuerza)


TOLERANCIAS

Ancho +0 / -4 mm
Longitud +0 / -5 mm

Espesor: (Placa 12,5 y 15 mm)
+0,5 / -0,5 mm
(Placa de 18 mm)
+0,7 / -0,7 mm

Ortogonalidad: $\leq 2,5$ mm / m

TIPO DE BORDES



Transversal sin cartón BC

DENSIDAD

28 - 96 Lb/pie³
Varía con el espesor del tablero

COLOR

Cara principal color crema claro y cara posterior café claro

ACABADO SUPERFICIE

Lisa, clara, apta para recibir acabados como pintura, papel tapiz, etc.

DETALLE DEL BORDE

Longitudinal rebajado, forma un bisel que permite tratar juntas entre placas. Transversal corte cuadrado a escuadra.


ASPECTO

Placa forrada con papel.

OLOR

Olor leve

FORMATO DE PLACAS (MM)



PLACA DE YESO KNAUF ST

DATOS TÉCNICOS

VENTAJAS

- Material liviano y económico que se adapta con facilidad a una amplia variedad de acabados decorativos permitiendo la pintura u otra decoración y la instalación de molduras en yeso o de madera.
- Se corta con facilidad para una rápida instalación.
- La placa de yeso Knauf ST no propaga la llama ya que su núcleo de yeso no cede a la combustión ni transmite temperaturas muy superiores a los 212°F (100°C) hasta calcinarse por completo.
- Es un material que gracias a su composición física goza de estabilidad dimensional y estructural.
- La expansión y contracción en cambios atmosféricos normales es insignificante.
- Tiene un alto componente acústico permitiendo calidad de vida al interior.
- Rápida instalación.
- Resistencia al agrietamiento o deformación.
- Funciona como aislante térmico y acústico.
- No emite gases tóxicos

RECOMENDACIONES

- Las placas de yeso se instalan sobre bastidores metálicos o de madera, para muros o cielorrasos en áreas interiores.
- No se recomienda la instalación de la placa de yeso Knauf ST para muros sobre una colchoneta aislante instalada de modo continuo sobre elementos del bastidor. El material aislante deberá insertarse entre los postes o vigas.
- Debe evitarse la exposición excesiva o continua a la humedad y temperaturas extremas. La placa de yeso no se recomienda donde pueda estar expuesta a temperaturas mayores a 125°F (52°C) por períodos prolongados.
- Las placas de yeso laminado al absorber el agua, aumenta su peso. Con un aumento del 10% de su peso experimentan una pérdida del 70% de su resistencia.
- Esta placa no tiene tratamiento hidrófugo.
- En contacto con el agua, tarda aprox. 2 hrs. para llegar a un aumento de su peso del 10%.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- La placa de yeso Knauf ST debe almacenarse en áreas cubiertas y secas para evitar el riesgo de formación de moho. Proteger el producto contra el congelamiento y la exposición a calor extremo, luz solar directa, condiciones que ocasionarán la caducidad prematura del mismo. (ver instructivo de almacenaje).
- Las placas de yeso deben almacenarse levantadas del piso; utilizando suficientes soportes para asegurar el apoyo a lo largo de la placa y evitar el pandeo. Nunca se debe apoyar sobre el canto. El piso debe estar totalmente nivelado y seco.
- Para manipulación mecánica el manejo se hace con montacargas para recoger, trasladar y almacenar la estiba completa.
- El manejo de la placa de yeso Knauf ST puede realizarse manualmente; teniendo en cuenta que deben ser manipuladas por dos (2) personas, con la precaución de evitar daños en los bordes.
- Deberán tomarse medidas para el cuidado adecuado al transportar, almacenar, aplicar y mantener la placa de yeso.

USOS BÁSICOS

- La placa de yeso Knauf ST de 3/8" - Es liviana recomendada para sistemas cielorraso con modulación de bastidores máximo a 16" (40,6 cm). Ideal para superficies curvas y para instalación en sistemas con doble placa.
- La placa de yeso Knauf ST de 1/2" - Ideal para aplicación de una sola o varias capas en muros y cielorrasos al interior sometidos a pruebas acústicas. Se utiliza como revestimiento directo adherido sobre muros en mampostería tradicional.
- Cielorrasos fijos y suspendidos
- Muros con estructura metálica
- Muros con estructura de madera
- Revestimientos directos
- Revestimientos semidirectos
- Revestimientos autoportantes

INSTALACIÓN

- El corte de la placa de yeso debe quedar perfecto de tal forma que al instalar se deslicen fácilmente.
- Las juntas entre placas no deben quedar ajustadas deben quedar a tope, lo cual facilita el proceso de tratamiento de juntas.
- Las placas de yeso deben colocarse traslapadas.
- Las placas de yeso deben quedar levantadas del piso terminado mínimo 1/2" para evitar que absorba humedad por capilaridad.
- Los tornillos se fijan mediante herramienta eléctrica con embrague.
- El tornillo debe quedar ligeramente por debajo de la superficie de la placa, pero no tan profundo como para romper el papel.